KP | MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

DATE: 17 Janvier 2024 /Etats-Unis Version 7.01

#	Répertoire des produits certifiés actifs	# Série/Modèles	Code de produit fabriqué		# Rapport	Type de cadre et de châssis	Facteur U (Logiciel Rsult-R2.7	Facteur U (Logiciel NFRC)	Coefficient de gain de chaleur solaire	Transmission visuelle	Cote Energy Star	CANADA Rating d'un ensemble (UW/m²)	CANADA Rating d'un ensemble (Btu/h.pi².°F)	Etats-Unis Rating d'un ensemble (W/K)	Etats-Unis Rating d'un ensemble (Btu/h.pi².°F)	Canada (Oui/Non)	Etats-Unis (Oui/Non)	Zones	Le plus performant Canada (Oui/Non)	Le plus performant Etats-Unis (Année 2024)	RÉSULTATS DES TESTS NAF TAILLE MAXIMALE TESTÉE	PRECISION DE CONCEPTION POSITIVE/NEGATIVE	PRESSION D'ESSAI DE PÉNÉTRATION DE L'EAU	NIVEAU D'INFILTRATION/EXFILTRATION DE L'AIR AU CANADA	Résistance à la condensation	Emissivité du cadre	Couches de vitrage	Low-E/Film intérieur (surface)	Entretroise	Largeur de l'intervalle	Remplissage	Grille	Séparateurs	Teinture
1	F-W-M-20-00029-00001	1000 fenêtre coulissante antivandale	CO-ag/80-CO 3mm/ag	CLAIR	KP9019M0S588-1	VNYX	0,64	2,60	0,40	0,41	29	0,34	0,52	0,11	0,19						R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	2880Pa, -2880 Pa	400 Pa	A3 réussi	44	0,9	2		3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
2	F-W-M-20-00029-00002	1000 fenêtre coulissante antivandale	CLAIR_gilles	CLAIR_gilles	KP9019M0S588-2	VNYX	0,64	2,60	0,50	0,55	19	0,34	0,52	0,11	0,19						R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	2880Pa, -2880 Pa	400 Pa	A3 réussi	44	0,9	2		3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
3	F-W-M-21-00031-00001	1000 fenêtre coulissante antivandale	CO-ag/80-1808CO3 3mm/ag	SOLR_GARI	KP9019M0S588-4-A1	VNYX	0,90	1,70	0,56	0,61	34	0,34	0,52	0,11	0,19	Y					R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	2880Pa, -2880 Pa	400 Pa	A3 réussi	54	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
4	F-W-M-21-00031-00002	1000 fenêtre coulissante antivandale	gis/-ag/80-1808CO3 3mm/ag SOLR_GARI	SOLR_GARI	KP9019M0S588-4-A1	VNYX	0,90	1,70	0,56	0,61	34	0,34	0,52	0,11	0,19	Y					R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	2880Pa, -2880 Pa	400 Pa	A3 réussi	54	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
5	F-W-M-21-00031-00003	1000 fenêtre coulissante antivandale	"CO-ag/80-1808CO3 3mm/ag SOLR_GARI	SOLR_GARI	KP9019M0S588-4-A1	VNYX	0,90	1,70	0,49	0,56	31	0,34	0,52	0,11	0,19						R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	2880Pa, -2880 Pa	400 Pa	A3 réussi	54	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
6	F-W-M-21-00031-00004	1000 fenêtre coulissante antivandale	"gis/-ag/80-1808CO3 3mm/ag SOLR_GARI_gilles	gis/-SOLR_GARI_gilles	KP9019M0S588-4-A1	VNYX	0,90	1,70	0,49	0,56	31	0,34	0,52	0,11	0,19						R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	2880Pa, -2880 Pa	400 Pa	A3 réussi	54	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
7	F-W-M-21-00032-00001	1000 fenêtre coulissante extravagante	1808SCO-ag/80-4BHX 3mm/ag	EVOLV_GARI	KP9019M0S588-5-A1	VNYX	0,39	2,40	0,32	0,36	38	0,34	0,52	0,11	0,19	Y	N				R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	2880Pa, -2880 Pa	400 Pa	A3 réussi	44	0,9	2	0,09(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
8	F-W-M-21-00032-00002	1000 fenêtre coulissante extravagante	"1808SCO-ag/80-4BHX 3mm/ag EVOLV_GARI	EVOLV_gilles	KP9019M0S588-5-A1	VNYX	0,39	2,40	0,43	0,50	32	0,34	0,52	0,11	0,19		N				R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	2880Pa, -2880 Pa	400 Pa	A3 réussi	44	0,9	2	0,09(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
9	F-W-M-21-00033-00001	1000 fenêtre coulissante extravagante	CO-ag/80-1808CO3 3mm/ag	SOLR_SHELD_PLUS_398	KP9019M0S588-6-A1	VNYX	0,29	1,69	0,26	0,29	19	0,34	0,52	0,11	0,19						R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	2880Pa, -2880 Pa	400 Pa	A3 réussi	57	0,9	2	0,01(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
10	F-W-M-21-00033-00002	1000 fenêtre coulissante extravagante	"CO-ag/80-3840S 3mm/ag SOLR_GARI_gilles	SOLR_SHELD_PLUS_398_gilles	KP9019M0S588-6-A1	VNYX	0,29	1,69	0,27	0,31	20	0,34	0,52	0,11	0,19						R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	2880Pa, -2880 Pa	400 Pa	A3 réussi	57	0,9	2	0,01(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
11	F-W-M-21-00034-00001	1000 fenêtre coulissante antivandale	3840/2-ag/80-8BHX 3mm/ag	EVOLV_384_LOWE	KP9019M0S588-7-A1	VNYX	0,25	1,42	0,21	0,18	21	0,34	0,52	0,11	0,19		NC, SC, S				R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	2880Pa, -2880 Pa	400 Pa	A3 réussi	45	0,9	2	0,01(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
12	F-W-M-21-00034-00002	1000 fenêtre coulissante antivandale	"3840/2-ag/80-8BHX 3mm/ag EVOLV_384_LOWE_gilles	EVOLV_384_LOWE_gilles	KP9019M0S588-7-A1	VNYX	0,25	1,42	0,18	0,15	18	0,34	0,52	0,11	0,19		NC, SC, S				R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	2880Pa, -2880 Pa	400 Pa	A3 réussi	45	0,9	2	0,01(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
1	F-W-M-20-00029-00001	1000 fenêtre coulissante extravagante	CO-ag/80-CO 3mm/ag	CLAIR	KP9019M0S588-1	VNYX	0,64	2,60	0,58	0,65	18	0,30	0,55	0,10	0,18						R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	1920Pa, -1920 Pa	220 Pa	A3 réussi	44	0,9	2	-	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
2	F-W-M-20-00029-00002	1000 fenêtre coulissante extravagante	CLAIR_gilles	CLAIR_gilles	KP9019M0S588-2	VNYX	0,64	2,60	0,58	0,65	18	0,30	0,55	0,10	0,18						R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	1920Pa, -1920 Pa	220 Pa	A3 réussi	44	0,9	2	-	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
3	F-W-M-21-00031-00001	1000 fenêtre coulissante extravagante	CO-ag/80-1808CO3 3mm/ag	SOLR_GARI	KP9019M0S588-4-A1	VNYX	0,90	1,70	0,56	0,63	32	0,30	0,55	0,10	0,18	Y					R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	1920Pa, -1920 Pa	220 Pa	A3 réussi	54	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
4	F-W-M-21-00031-00002	1000 fenêtre coulissante extravagante	gis/-ag/80-1808CO3 3mm/ag SOLR_GARI	SOLR_GARI	KP9019M0S588-4-A1	VNYX	0,90	1,70	0,56	0,63	32	0,30	0,55	0,10	0,18						R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	1920Pa, -1920 Pa	220 Pa	A3 réussi	54	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
5	F-W-M-21-00031-00003	1000 fenêtre coulissante extravagante	"CO-ag/80-1808CO3 3mm/ag SOLR_GARI	SOLR_GARI	KP9019M0S588-4-A1	VNYX	0,90	1,70	0,47	0,53	30	0,30	0,55	0,10	0,18						R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	1920Pa, -1920 Pa	220 Pa	A3 réussi	54	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
6	F-W-M-21-00031-00004	1000 fenêtre coulissante extravagante	"gis/-ag/80-1808CO3 3mm/ag SOLR_GARI_gilles	gis/-SOLR_GARI_gilles	KP9019M0S588-4-A1	VNYX	0,90	1,70	0,47	0,53	30	0,30	0,55	0,10	0,18						R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	1920Pa, -1920 Pa	220 Pa	A3 réussi	54	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
7	F-W-M-21-00032-00001	1000 fenêtre coulissante extravagante	1808SCO-ag/80-4BHX 3mm/ag EVOLV_GARI	EVOLV_GARI	KP9019M0S588-5-A1	VNYX	0,39	2,40	0,32	0,36	38	0,30	0,55	0,10	0,18	Y	N				R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	1920Pa, -1920 Pa	220 Pa	A3 réussi	44	0,9	2	0,09(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
8	F-W-M-21-00032-00002	1000 fenêtre coulissante extravagante	"1808SCO-ag/80-4BHX 3mm/ag EVOLV_GARI	EVOLV_gilles	KP9019M0S588-5-A1	VNYX	0,39	2,40	0,43	0,50	32	0,30	0,55	0,10	0,18		N				R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	1920Pa, -1920 Pa	220 Pa	A3 réussi	44	0,9	2	0,09(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
9	F-W-M-21-00033-00001	1000 fenêtre coulissante extravagante	CO-ag/80-1808CO3 3mm/ag	SOLR_SHELD_PLUS_398	KP9019M0S588-6-A1	VNYX	0,29	1,69	0,26	0,29	19	0,30	0,55	0,10	0,18						R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	1920Pa, -1920 Pa	220 Pa	A3 réussi	57	0,9	2	0,01(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
10	F-W-M-21-00033-00002	1000 fenêtre coulissante extravagante	"CO-ag/80-3840S 3mm/ag SOLR_GARI_gilles	SOLR_SHELD_PLUS_398_gilles	KP9019M0S588-6-A1	VNYX	0,29	1,69	0,26	0,29	19	0,30	0,55	0,10	0,18						R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	1920Pa, -1920 Pa	220 Pa	A3 réussi	57	0,9	2	0,01(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
11	F-W-M-21-00034-00001	1000 fenêtre coulissante extravagante	3840/2-ag/80-8BHX 3mm/ag	EVOLV_384_LOWE	KP9019M0S588-7-A1	VNYX	0,25	1,42	0,20	0,17	20	0,30	0,55	0,10	0,18		NC, SC, S				R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	1920Pa, -1920 Pa	220 Pa	A3 réussi	45	0,9	2	0,01(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
12	F-W-M-21-00034-00002	1000 fenêtre coulissante extravagante	"3840/2-ag/80-8BHX 3mm/ag EVOLV_384_LOWE_gilles	EVOLV_384_LOWE_gilles	KP9019M0S588-7-A1	VNYX	0,25	1,42	0,18	0,15	18	0,30	0,55	0,10	0,18		NC, SC, S				R-P003-HR, taille testée (63 x 63)	1920Pa, -1920 Pa	220 Pa	A3 réussi	45	0,9	2	0,01(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
1	F-W-M-22-00029-00001	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	CO-ag/80-CO 3mm/ag	CLAIR	KP9019M0S588-1	VNYX	0,64	2,60	0,60	0,69	20	0,42	0,47	0,08	0,09						R-P003-HR, taille testée (28 x 60)	1920Pa, -1920 Pa	730 Pa	A3 réussi	44	0,9	2	-	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
2	F-W-M-22-00029-00002	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	CLAIR_gilles	CLAIR_gilles	KP9019M0S588-2	VNYX	0,64	2,60	0,60	0,69	20	0,42	0,47	0,08	0,09						R-P003-HR, taille testée (28 x 60)	1920Pa, -1920 Pa	730 Pa	A3 réussi	44	0,9	2	-	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
3	F-W-M-22-00031-00001	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	CO-ag/80-1808CO3 3mm/ag	SOLR_GARI	KP9019M0S588-4-A1	VNYX	0,91	1,70	0,54	0,61	32	0,42	0,47	0,08	0,09						R-P003-HR, taille testée (28 x 60)	1920Pa, -1920 Pa	730 Pa	A3 réussi	55	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
4	F-W-M-22-00031-00002	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	gis/-ag/80-1808CO3 3mm/ag SOLR_GARI	SOLR_GARI	KP9019M0S588-4-A1	VNYX	0,91	1,70	0,54	0,61	32	0,42	0,47	0,08	0,09						R-P003-HR, taille testée (28 x 60)	1920Pa, -1920 Pa	730 Pa	A3 réussi	55	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
5	F-W-M-22-00031-00003	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	"CO-ag/80-1808CO3 3mm/ag SOLR_GARI	SOLR_GARI	KP9019M0S588-4-A1	VNYX	0,91	1,70	0,48	0,53	29	0,42	0,47	0,08	0,09						R-P003-HR, taille testée (28 x 60)	1920Pa, -1920 Pa	730 Pa	A3 réussi	55	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
6	F-W-M-22-00031-00004	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	"gis/-ag/80-1808CO3 3mm/ag SOLR_GARI_gilles	gis/-SOLR_GARI_gilles	KP9019M0S588-4-A1	VNYX	0,91	1,70	0,48	0,53	29	0,42	0,47	0,08	0,09						R-P003-HR, taille testée (28 x 60)	1920Pa, -1920 Pa	730 Pa	A3 réussi	55	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
7	F-W-M-22-00032-00001	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	1808SCO-ag/80-4BHX 3mm/ag EVOLV_GARI	EVOLV_GARI	KP9019M0S588-5-A1	VNYX	0,39	2,40	0,28	0,31	34	0,42	0,47	0,08	0,09	Y	N				R-P003-HR, taille testée (28 x 60)	1920Pa, -1920 Pa	730 Pa	A3 réussi	44	0,9	2	0,09(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
8	F-W-M-22-00032-00002	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	"1808SCO-ag/80-4BHX 3mm/ag EVOLV_GARI	EVOLV_gilles	KP9019M0S588-5-A1	VNYX	0,39	2,40	0,43	0,50	32	0,42	0,47	0,08	0,09		N				R-P003-HR, taille testée (28 x 60)	1920Pa, -1920 Pa	730 Pa	A3 réussi	44	0,9	2	0,09(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
9	F-W-M-22-00033-00001	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	CO-ag/80-1808CO3 3mm/ag	SOLR_SHELD_PLUS_398	KP9019M0S588-6-A1	VNYX	0,29	1,69	0,26	0,29	19	0,42	0,47	0,08	0,09						R-P003-HR, taille testée (28 x 60)	1920Pa, -1920 Pa	730 Pa	A3 réussi	57	0,9	2	0,01(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
10	F-W-M-22-00033-00002	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	"CO-ag/80-3840S 3mm/ag SOLR_GARI_gilles	SOLR_SHELD_PLUS_398_gilles	KP9019M0S588-6-A1	VNYX	0,29	1,69	0,26	0,29	19	0,42	0,47	0,08	0,09						R-P003-HR, taille testée (28 x 60)	1920Pa, -1920 Pa	730 Pa	A3 réussi	57	0,9	2	0,01(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
11	F-W-M-22-00034-00001	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	3840/2-ag/80-8BHX 3mm/ag	EVOLV_384_LOWE	KP9019M0S588-7-A1	VNYX	0,25	1,42	0,20	0,17	20	0,42	0,47	0,08	0,09		NC, SC, S				R-P003-HR, taille testée (28 x 60)	1920Pa, -1920 Pa	730 Pa	A3 réussi	45	0,9	2	0,01(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
12	F-W-M-22-00034-00002	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	"3840/2-ag/80-8BHX 3mm/ag EVOLV_384_LOWE_gilles	EVOLV_384_LOWE_gilles	KP9019M0S588-7-A1	VNYX	0,25	1,42	0,18	0,15	18	0,42	0,47	0,08	0,09		NC, SC, S				R-P003-HR, taille testée (28 x 60)	1920Pa, -1920 Pa	730 Pa	A3 réussi	45	0,9	2	0,01(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
1	F-W-M-37-00001-00001	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	CO-ag/80-CO 3mm/ag	CLAIR	KP9021S1157-4	VNYX	0,64	2,60	0,60	0,69	18	0,50	0,64	0,09	0,12						R-P003-H, taille testée (28 x 60)	2160Pa, -2160Pa	510 Pa	A3 réussi	44	0,9	2	-	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
2	F-W-M-37-00001-00002	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	CLAIR_gilles	CLAIR_gilles	KP9021S1157-4	VNYX	0,64	2,60	0,60	0,69	18	0,50	0,64	0,09	0,12						R-P003-H, taille testée (28 x 60)	2160Pa, -2160Pa	510 Pa	A3 réussi	44	0,9	2	-	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
3	F-W-M-37-00002-00001	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	CO-ag/80-1808CO3 3mm/ag	SOLR_GARI	KP9021S1157-4	VNYX	0,90	1,70	0,53	0,59	30	0,50	0,64	0,09	0,12						R-P003-H, taille testée (28 x 60)	2160Pa, -2160Pa	510 Pa	A3 réussi	55	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
4	F-W-M-37-00002-00002	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	gis/-ag/80-1808CO3 3mm/ag SOLR_GARI	SOLR_GARI	KP9021S1157-4	VNYX	0,90	1,70	0,53	0,59	30	0,50	0,64	0,09	0,12						R-P003-H, taille testée (28 x 60)	2160Pa, -2160Pa	510 Pa	A3 réussi	55	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
5	F-W-M-37-00003-00001	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	"CO-ag/80-1808CO3 3mm/ag SOLR_GARI	SOLR_GARI	KP9021S1157-4	VNYX	0,90	1,70	0,48	0,53	30	0,50	0,64	0,09	0,12						R-P003-H, taille testée (28 x 60)	2160Pa, -2160Pa	510 Pa	A3 réussi	54	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
6	F-W-M-37-00003-00002	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	"gis/-ag/80-1808CO3 3mm/ag SOLR_GARI_gilles	gis/-SOLR_GARI_gilles	KP9021S1157-4	VNYX	0,90	1,70	0,48	0,53	30	0,50	0,64	0,09	0,12						R-P003-H, taille testée (28 x 60)	2160Pa, -2160Pa	510 Pa	A3 réussi	54	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
7	F-W-M-37-00004-00001	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	1808SCO-ag/80-4BHX 3mm/ag EVOLV_GARI	EVOLV_GARI	KP9021S1157-4	VNYX	0,39	2,40	0,28	0,31	34	0,50	0,64	0,09	0,12	Y	N				R-P003-H, taille testée (28 x 60)	2160Pa, -2160Pa	510 Pa	A3 réussi	44	0,9	2	0,09(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
8	F-W-M-37-00004-00002	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	"1808SCO-ag/80-4BHX 3mm/ag EVOLV_GARI	EVOLV_gilles	KP9021S1157-4	VNYX	0,39	2,40	0,43	0,50	32	0,50	0,64	0,09	0,12		N				R-P003-H, taille testée (28 x 60)	2160Pa, -2160Pa	510 Pa	A3 réussi	44	0,9	2	0,09(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
9	F-W-M-37-00005-00001	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	CO-ag/80-1808CO3 3mm/ag	SOLR_SHELD_PLUS_398	KP9021S1157-4	VNYX	0,29	1,69	0,27	0,31	19	0,50	0,64	0,09	0,12						R-P003-H, taille testée (28 x 60)	2160Pa, -2160Pa	510 Pa	A3 réussi	56	0,9	2	0,01(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
10	F-W-M-37-00005-00002	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	"CO-ag/80-3840S 3mm/ag SOLR_GARI_gilles	SOLR_SHELD_PLUS_398_gilles	KP9021S1157-4	VNYX	0,29	1,69	0,27	0,31	19	0,50	0,64	0,09	0,12						R-P003-H, taille testée (28 x 60)	2160Pa, -2160Pa	510 Pa	A3 réussi	56	0,9	2	0,01(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
11	F-W-M-37-00006-00001	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	3840/2-ag/80-8BHX 3mm/ag	EVOLV_384_LOWE	KP9021S1157-4	VNYX	0,25	1,42	0,20	0,16	20	0,50	0,64	0,09	0,12		NC, SC, S				R-P003-H, taille testée (28 x 60)	2160Pa, -2160Pa	510 Pa	A3 réussi	45	0,9	2	0,01(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
12	F-W-M-37-00006-00002	2000 Fenêtres à guillotine double / 2000 Fenêtres à suspe	"3840/2-ag/80-8BHX 3mm/ag EVOLV_384_LOWE_gilles	EVOLV_384_LOWE_gilles	KP9021S1157-4	VNYX	0,25	1,42	0,18	0,14	18	0,50	0,64	0,09	0,12		NC, SC, S				R-P003-H, taille testée (28 x 60)	2160Pa, -2160Pa	510 Pa	A3 réussi	45	0,9	2	0,01(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
1	F-W-M-22-00814-00001	3000/3500 Fenêtres à battant	4J_CIsCard-Ag/80-CIsCard	CLAIR	NS-0372-1	VNYX	0,40	2,27	0,31	0,33	19	0,30	0,50	0,09	0,12						CM-P016-C, taille testée (32 x 58)	2880Pa, -2880 Pa	720 Pa	A3 réussi	49	0,9	2	-	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
2	F-W-M-22-00814-00002	3000/3500 Fenêtres à battant	"4J_CIsCard-Ag/80-CIsCard_Ext_Int 1 4	CLAIR_gilles	NS-0372-1	VNYX	0,40	2,27	0,28	0,30	17	0,30	0,50	0,09	0,12						CM-P016-C, taille testée (32 x 58)	2880Pa, -2880 Pa	720 Pa	A3 réussi	49	0,9	2	-	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
3	F-W-M-23-00081-00001	3000/3500/7000 Fenêtres à battant	CO-ag/80-3840S3 3mm/ag	SOLR_GARI	NS-0372-2-1	VNYX	0,39	2,26	0,26	0,22	22	0,30	0,50	0,09	0,12						CM-P016-C, taille testée (32 x 58)	3120Pa, -3120 Pa	720 Pa	A3 réussi	60	0,9	2	0,01(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
4	F-W-M-23-00081-00002	3000/3500/7000 Fenêtres à battant	"CO-ag/80-3840S3 3mm/ag SOLR_GARI_gilles	SOLR_SHELD_PLUS_398	NS-0372-2-1	VNYX	0,39	2,26	0,26	0,22	22	0,30	0,50	0,09	0,12						CM-P016-C, taille testée (32 x 58)	3120Pa, -3120 Pa	720 Pa	A3 réussi	60	0,9	2	0,01(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
5	F-W-M-23-00086-00001	3000/3500/7000 Fenêtres à battant	3840/2-ag/80-8BHX 3mm/ag	EVOLV_384_LOWE	NS-0372-2-1	VNYX	0,33	1,28	0,19	0,15	23	0,30	0,50	0,09	0,12		NC, SC, S				CM-P016-C, taille testée (32 x 58)	3120Pa, -3120 Pa	720 Pa	A3 réussi	49	0,9	2	0,01(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
6	F-W-M-23-00086-00002	3000/3500/7000 Fenêtres à battant	"3840/2-ag/80-8BHX 3mm/ag EVOLV_384_LOWE_gilles	EVOLV_384_LOWE_gilles	NS-0372-2-1	VNYX	0,33	1,28	0,16	0,12	21	0,30	0,50	0,09	0,12		NC, SC, S				CM-P016-C, taille testée (32 x 58)	3120Pa, -3120 Pa	720 Pa	A3 réussi	49	0,9	2	0,01(D) 0,145(U)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	G	3,75	CL
7	F-W-M-23-00087-00001	3000/3500/7000 Fenêtres à battant	4J_CIsCard-Ag/80-1808SCI3 3mm/ag	SOLR_GARI	NS-0372-2-1	VNYX	0,37	1,56	0,42	0,48	30	0,30	0,50	0,09	0,12						CM-P016-C, taille testée (32 x 58)	3120Pa, -3120 Pa	720 Pa	A3 réussi	59	0,9	2	0,09(D)	3U+O	0,309	Remplissage 1: ARGUIN/R(50)	N	NA	CL
8	F-W-M-23-00087-00002	3000/3500/7000 Fenêtres à battant	"4J_CIsCard-Ag/80-1808SCI3_Ext2 4 1	EVOLV_gilles	NS-0372-2-1	VNYX	0,37	1,56	0,42	0,48	30	0,30	0,50	0,09	0,12		N				CM-P016-C, taille testée (32 x 58)	3120Pa, -3120 Pa	720 Pa	A3 réussi	59	0,9	2	0,09(D)	3